



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1010 ZELLBAND

1020 ZELLBAND SUPER

TECHNISCHE DATEN

	DIN-Norm	Einheit	Wert	
Rohdichte	53420	kg/m ³	33	
Zugfestigkeit (Probedicke 3 mm)	53571	N/mm ²		
Längs			0,42	
Quer			0,32	
Dehnung (Probedicke 3 mm)	53571	%		
Längs			176	
Quer			168	
Weiterreifestigkeit (Probedicke 3 mm)	53575	N/mm		
Längs			2,9	
Quer			2,0	
Stauchhrte bei einer Stauchung von	30 % 50 % 70 %	53577	N/mm ²	0,05 0,12 0,25
Druckverformungsrest 70 Std., 23° C (72 Stunden nach Entlastung) Stauchung	25 % 50 %	53572	%	8,5 23,0
Wrmeleitzahlen bei 0° C	52612	W/mK	0,035	
Temperaturbestndigkeit		° C	-80 bis +100	
Wasseraufnahme				
Nach 7 Tagen	53428	Vol. %	0,7	
Nach 28 Tagen			0,8	
Wasserdampfdurchlssigkeit (Probedicke 2 mm)	53122	g/m ² .24h	1,8	



CHEMIKALIEN-BESTNDIGKEIT

Ramsauer Zellbnder werden auf der Basis von Hochdruck-Polyethylen (LDPE) hergestellt und weisen deshalb eine ausgezeichnete Bestndigkeit gegen Chemikalien auf, welche durch die zustzliche Strahlenvernetzung noch bedeutend erhht wird. Bei Raumtemperatur sind Ramsauer Zellbnder grundstzlich gegen folgende Medien bestndig:

Wasser, Salzwasser, Seifen, Waschmittel, verdnnte Suren, verdnnte Alkalien, Alkohole, Ketone, Ester, Paraffine
aromatische Kohlenwasserstoffe, chlorierte Kohlenwasserstoff, Benzin, Diesell

GEFAHRENHINWEISE

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es

sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at