



1014




RAMSAUER®

**DAUERHAFTE
VERBINDUNGEN.**

Ramoflex Butyl Dichtmasse

Butylkautschuk



Technisches Datenblatt

Version: 02-2024

1. Mechanische Werte

Basis	Lösungsmittelhaltiger Dichtstoff auf Butylkautschukbasis
Hautbildezeit	~ 4 Std. (23°C/50%RLF)
Dichte	~ 1,5 (EN ISO 1183-1)
Volumenschwund	~ 13% (EN ISO 10563)
Diffusionsstromdichte [2,5mm-Fell]	~ 0,02 g/m ² /Tag
Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis +90°C (Dauerbelastung)
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung)	untere + 5°C, obere + 30°C
Zul. Gesamtverformung	10%
Farben	Grau
Lieferform	600ml Folienbeutel; weitere Gebinde auf Anfrage
Lagerfähigkeit Folienbeutel	12 Monate in Originalgebinde, bei kühler und trockener Lagerung

2. Eigenschaften

1014 Ramoflex ist selbstklebend und weist sehr gute Haftung zu Holz, Beton, Glas und vielen Metalloberflächen auf. Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen zeichnen den Dichtstoff aus. Er bleibt auch im ausgehärteten Zustand geschmeidig und kann deshalb Bewegungen besonders gut aufnehmen. Des Weiteren ist der 1014 Ramoflex beständig gegenüber Schimmel.

3. Anwendung

Zur Abdichtung bei Gelenken und Rohrleitungen. Zur allgemeinen Abdichtung in der Automobil-, Caravan und Bootsbranche. Für verschiedene Abdichtungen in Dach- und Wandbereich, wo eine dünne Fuge erforderlich ist. Zur Nut-Feder-Abdichtung bei Sandwichpaneelen geeignet. Speziell geeignet für Abdichtungen im Kühlhausbau, Kühlmöbel sowie für die blechverarbeitende Industrie.

4. Verarbeitung

Allgemeine Hinweise: Das Ablaufdatum des Materials ist zwingend zu beachten, da ansonsten die angeführten mechanischen Eigenschaften des Produktes nicht mehr gewährleistet werden können. Auf die Umgebungs- und Untergrundtemperatur ist zu achten. **Vorbehandlung der Haftflächen:** Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Bei porösen Untergründen sind die Haftflächen mit einem geeigneten Primer vorzustreichen.

5. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.